



## 骨材試験成績書

郵便番号 689-4512  
依頼者 所在地 日野郡日野町金持1583番地  
会社名 (株)ケイナン金持工場 様  
(依頼者コード= 08076)

令和6年4月1日 に御依頼のあった試験の結果は以下のとおりであることを証明します。

令和6年4月22日 鳥取県倉吉市福庭町2丁目23番地  
公益財団法人鳥取県建設技術センター  
代表理事 河田 英明  
署名者 材料試験課長 藤井 一幸



1. 試験種別	A01-1 A02-1 A03-1 A04-1
2. 受付番号	240401015
3. 工事名	販売用
4. 工事場所	*
5. 名称等	砕砂

1. 試験サンプルは依頼者提出のものである。
2. 試験サンプルの内容等については、試験依頼者提出の試験依頼書に基づき表記したものである。
3. 代表理事の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部のみを複製してはならない。

# 試験結果

## 道路用骨材

受付番号	240401015	生産地・採取地	日野郡日野町金持
名称等	砕砂	生産者・採取者	(株)ケイナン金持工場
試験年月日	令和6年4月22日	試験責任者	大西 慶祐
備考	*		

## 試験結果

密度及び吸水率 JISA1109:2006	表乾密度	2.640 g/cm <sup>3</sup>
	かさ密度	2.590 g/cm <sup>3</sup>
	見掛密度	2.726 g/cm <sup>3</sup>
	吸水率	1.915 %
単位容積質量 JISA1104:2006	1.77 kg/L	
実積率 JISA1104:2006	68.3 %	
微粒分量 JISA1103:2014	6.5 %	
すりへり減量 JISA1121:2022	粒度区分(*)	* %
安定性 JISA1122:2014		* %
有機不純物 JISA1105:2015		* %
塩化物 JISA5002:2003		* %
粗骨材の軟石質量分率 旧 JISA1126:2007		* %
軽い粒子の質量分率 旧 JISA1141:2007		* %
粘土塊量 JISA1137:2014		* %

## ふるい分け試験結果 JISA1102:2014

種別 ふるいの 公称目開き(mm)	連続する 各ふるいの 間にとどまる 質量分率 (%)	各ふるいに とどまる 質量分率 (%)	各ふるいを 通過する 質量分率 (%)
13.2	*	*	*
4.75	*	*	100.0
2.36	*	*	96.8
1.18	*	*	69.3
0.60	*	*	45.2
0.30	*	*	27.0
0.15	*	*	13.8
0.075	*	*	5.4
受皿	*	*	*
粗粒率	*		
摘要			

## 粒度曲線

